

УДК 677.494.742.3.022.6:677.017.33

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ УКРУТКИ КРУЧЕННОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ПРЯЖИ В ПРОЦЕССЕ КРУЧЕНИЯ

А.В. ТОЛМАЧЕВ, В.А. РОДИОНОВ

(Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина)

Знание величины укрутки и закона ее изменения необходимо при проектировании крученых нитей, для технологических, заправочных расчетов и т.д. Не случайно поэтому в процессе исследований влияния крутки на укрутку скручиваемых нитей большая часть работ различных авторов посвящена формированию хлопчатобумажной пряжи и для нее выведен ряд различных формул, устанавливающих функциональную связь между круткой нити и ее укруткой.

Вывод большинства формул основан авторами на анализе пространственного расположения волокон. Как правило, во всех формулах коэффициент укрутки выражается или через коэффициент крутки, или через некоторые его производные: линейную плотность пряжи, крутку на единицу длины, диаметр пряжи. Наиболее известны формулы В.И. Будникова, Ф.А. Афончикова, В.Н. Кованько и других [1], [2].

При формировании крученої пряжи степень крутки составляющих ее стринг изменяется, а следовательно, изменяется первоначальная величина укрутки пряжи, что в свою очередь влияет на величину укрутки крученої нити [3].

В [3] К.И. Корицкий в ходе анализа процесса получения крученої пряжи вывел следующую зависимость для определения коэффициента укрутки:

$$K_y = \sqrt{1 - \alpha_1 (A\alpha_1 + B\alpha_0)} , \quad (1)$$

где А и В – постоянные коэффициенты, величина которых зависит от условий формирования нити и может быть определена путем анализа экспериментальных данных; величину коэффициентов крутки пряжи и крученої пряжи α_0 и α_1 определяют при числе кручений на 1 см по формуле

$$\alpha = \frac{K}{\sqrt{N}} = \frac{K}{\sqrt{1000/T}}. \quad (2)$$

В результате анализа экспериментальных данных по укрутке крученої пряжи ZS в два сложения К.И. Корицким в формуле (1) были найдены значения коэффициентов, а именно:

$$K_y = \sqrt{1 - 0,047\alpha_1^2 + 0,024\sqrt{N_0}\alpha_1\alpha_0}. \quad (3)$$

Из этого уравнения путем преобразований получается формула для подсчета процента укрутки крученої нити:

$$Y_1 = 2,3\alpha_1(\alpha_1 - 0,434\sqrt{N_0\alpha_0}). \quad (4)$$

Выражение (4) имеет ограниченное применение, так как коэффициенты А и В в зависимости (1) установлены для двух стренг. При увеличении числа сложений и изменения условий формирования крученої пряжи возникает необходимость пересчета коэффициентов А и В, для чего необходимо проводить анализ большого количества экспериментальных данных, то есть осуществлять наработку и испытание опытных образцов.

В [4] К.И. Корицкий пишет, что при крутках, применяемых на практике, крученої пряжа сухого кручения ZS подвергается укрутке, величину которой можно подсчитать по следующей эмпирической формуле:

$$Y_1 = 0,75 \cdot 10^{-3} \sqrt[3]{m_1} \sqrt[12]{T_0} \alpha_1^2, \quad (5)$$

где m_1 – число сложений; T_0 – линейная плотность пряжи, текс; α_1 – коэффициент крутки крученої пряжи, который рассчитывается по формуле

$$\alpha = \frac{K\sqrt{T}}{100}. \quad (6)$$

Эмпирическая формула (5) не учитывает влияния крутки пряжи, кроме того, автор предлагает использовать ее при крут-

ках, применяемых на практике, не приведя диапазона, в котором возможно использование данной зависимости.

Длина крученої пряжи ZS при ее формировании изменяется по кривой параболического типа, отражающей увеличение длины в начале скручивания из-за раскрутки стренг, а затем сокращения длины вследствие их расположения по винтовым линиям. Следовательно, на величину укрутки пряжи влияет не только степень ее крутки, но также величина крутки пряжи и число сложений.

Проведенные теоретические исследования, а также экспериментальные работы А.Н. Соловьева позволили установить общий вид этой зависимости:

$$Y_1 = A\alpha_1^2 - B\alpha_1\alpha_0, \quad (7)$$

где А и В – коэффициенты пропорциональности, величины которых зависят от числа сложений.

Для крученої пряжи 11 текс в 2...6 сложений

$$A = 1,24 \cdot 10^{-3} \sqrt{m_1}, \quad (8)$$

$$B = \frac{1,72 \cdot 10^{-3}}{\sqrt[3]{m_1}}, \quad (9)$$

для крученої пряжи 67 текс, вырабатываемой из одиночных стренг различной толщины,

$$A = 2,4 \cdot 10^{-3} \sqrt[6]{m_1}, \quad (10)$$

$$B = \frac{6,2 \cdot 10^{-3}}{m_1}. \quad (11)$$

Такое различие в значениях коэффициентов пропорциональности объясняется тем, что величина коэффициента А зависит от радиуса кручения нити, а на величину коэффициента В влияет толщина стренг.

Использование формулы (7) затрудняется необходимостью определения коэффициентов пропорциональности А и В и неясностью методики их определения.

Как говорилось выше, в процессе фор-

мирования крученої пряжі її складові компоненти стрінгів обертаються, наслідком чого їх довжина збільшується. Уменьшення довжини крученої пряжі викликано тим, що складові компоненти стрінгів розташовані по спіральним лініям відносно загальної осі, тобто укрутка крученої пряжі складується з укруток, отриманих стрінгами відносно своєї осі, яка має знак $-$, і укруточок в результаті розташування стрінгів по просторовим спіральним лініям відносно загальної осі:

$$Y_1 = -Y_{\text{ст}} + Y_{\text{кр}}, \quad (12)$$

де $Y_{\text{ст}}$ – укруточка в результаті розкручування стрінгів; $Y_{\text{кр}}$ – укруточка в результаті обкручування стрінгів один одного відносно друга.

Укруточка в результаті розкручування стрінгів може бути встановлена експериментально. Для цього необхідно зажати крученої пряжі відповідної довжини, після чого одну стрінгу залишити, а решту відняти (при цьому розглядувана стрінга не повинна обертатися навколо своєї осі), після чого визначити збільшення довжини стрінгів.

$$Y_1 = -\frac{1,24\sqrt[3]{K_1^4}m_1\sqrt[3]{T^2}\sqrt[4]{K_0}}{10^5} + \frac{0,00228K_1^2\sqrt[3]{m_1^5}}{\sqrt[3]{K_0^2\sqrt{T}}}. \quad (15)$$

Для порівняльного аналізу фактическої та обрахованої за різними формулами величини укруточок було виконано 22 різних варіантів крученої ПП пряжі з пряжі різної лінійної густоти та величини крутки з різним кількістю стрінгів – від 2 до 6.

Фактическе значення величини укруточок визначалось на круткомері. Отримані результати наведені в табл. 1, де: варіант 1 – використовувалася формула (7) при обрахунку коефіцієнтів за формулами (8) та (9); варіант 2 – використовувалася формула (7) при обрахунку коефіцієнтів за формулами (10) та (11); варіант 3 – використовувалася формула (5); варіант 4 – ис-

пользовані проведеними експериментами на поліпропіленової (ПП) пряжі встановлена емпірическа залежність:

$$Y_{\text{ст}} = \frac{1,24\sqrt[3]{K_1^4}m_1\sqrt[3]{T^2}\sqrt[4]{K_0}}{10^5}. \quad (13)$$

Поскольку укруточку крученої пряжі можна визначити на круткомері за стандартною методикою, було проведено величезне кількість експериментів, і при використанні формули (12), та результатів експериментів по встановленню залежності (13) була отримана емпірическа формула для визначення укруточок в результаті спільного скручування стрінгів в протилежному напрямленні:

$$Y_{\text{кр}} = \frac{0,00228K_1^2\sqrt[3]{m_1^5}}{\sqrt[3]{K_0^2\sqrt{T}}}. \quad (14)$$

Підставив (13) та (14) в рівняння (12), отримаємо емпірическу формулу для визначення укруточок крученої пряжі:

використовувалася формула (4); варіант 5 – використовувалася формула (15).

Для оцінки відхилення обрахункових значень від фактических використовували відносну помилку.

Аналіз результатів проведеного експерименту показав:

- незважаючи на те, що формула (4), використовувана при обрахунку за варіантом № 4, призначена тільки для використання крученої пряжі в два склади, результати обрахунків за нею дають відносну помилку не менше 20 %;

Таблица 1

| № | K ₀ | K ₁ | m ₁ | T | Y _{1Φ} | Вариант 1 | | Вариант 2 | | Вариант 3 | | Вариант 4 | | Вариант 5 | |
|-----|----------------|----------------|----------------|------|-----------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|------|----------------|-------|
| | | | | | | Y ₁ | Δ | Y ₁ | Δ | Y ₁ | Δ | Y ₁ | Δ | Y ₁ | Δ |
| 1 | 864 | 310 | 6 | 25,2 | 2,4 | 2,85 | 18,8 | 2,99 | 24,6 | 2,59 | 7,9 | - | - | 2,26 | 5,8 |
| 2 | 700 | 312 | 6 | 24,7 | 4,0 | 3,13 | 21,8 | 3,3 | 17,5 | 2,57 | 35,8 | - | - | 4,35 | 8,8 |
| 3 | 864 | 80 | 6 | 25,2 | -0,6 | -0,11 | 81,7 | -0,13 | 78,3 | 0,17 | 128,3 | - | - | -0,57 | 5,0 |
| 4 | 700 | 80 | 6 | 24,7 | -0,3 | -0,33 | 10,0 | -0,04 | 86,7 | 0,17 | 156,7 | - | - | -0,38 | 26,7 |
| 5 | 864 | 373 | 4 | 25,2 | 0,6 | 1,72 | 187,0 | 1,72 | 187,0 | 2,18 | 263,0 | - | - | 0,81 | 35,0 |
| 6 | 700 | 363 | 4 | 24,7 | 2,1 | 1,87 | 11,0 | 1,99 | 5,2 | 2,02 | 3,8 | - | - | 2,13 | 1,4 |
| 7 | 864 | 90 | 4 | 25,2 | -0,8 | -0,22 | 72,5 | -0,36 | 55,0 | 0,13 | 116,3 | - | - | -0,52 | 35,0 |
| 8 | 700 | 92 | 4 | 24,7 | -0,5 | -0,14 | 72,0 | -0,24 | 52,0 | 0,13 | 126,0 | - | - | -0,4 | 20,0 |
| 9 | 864 | 203 | 5 | 25,2 | -0,5 | 0,45 | 190,0 | 0,4 | 130,0 | 0,87 | 274,0 | - | - | -0,43 | 14,0 |
| 10 | 700 | 208 | 5 | 24,7 | 0,5 | 0,69 | 38,0 | 0,69 | 38,0 | 0,9 | 80,0 | - | - | 0,35 | 30,0 |
| 11 | 800 | 350 | 5 | 25,0 | 2,2 | 2,67 | 21,4 | 2,86 | 30,0 | 2,57 | 16,8 | - | - | 2,52 | 14,5 |
| 12 | 800 | 86 | 5 | 25,0 | -0,4 | -0,01 | 75,0 | -0,01 | 75,0 | 0,17 | 142,5 | - | - | -0,5 | 25,0 |
| 13 | 800 | 190 | 6 | 25,0 | 0,4 | 0,76 | 90,0 | 0,79 | 97,5 | 0,96 | 140,0 | - | - | 0,08 | 80,0 |
| 14 | 800 | 200 | 4 | 25,0 | -0,5 | 0,13 | 126,0 | -0,03 | 94,0 | 0,62 | 224,0 | - | - | -0,51 | 2,0 |
| 15 | 700 | 192 | 2 | 24,7 | -1,1 | -0,32 | 70,9 | -0,96 | 12,7 | 0,23 | 120,9 | -0,67 | 39,1 | -0,52 | 52,7 |
| 16 | 700 | 210 | 3 | 24,7 | -0,9 | -0,05 | 94,4 | -0,36 | 60,0 | 0,46 | 151,1 | - | - | -0,43 | 52,2 |
| 17 | 600 | 174 | 2 | 24,5 | -0,8 | -0,23 | 71,3 | -0,72 | 10,0 | 0,18 | 122,5 | -0,61 | 23,8 | -0,38 | 52,5 |
| 18. | 700 | 170 | 2 | 24,7 | -0,8 | -0,32 | 60,0 | -0,9 | 12,5 | 0,18 | 122,5 | -0,64 | 20,0 | -0,49 | 38,8 |
| 19 | 700 | 260 | 6 | 24,7 | 2,0 | 0,0 | 2,1 | 5,0 | 1,78 | 11,0 | - | - | - | 2,41 | 20,5 |
| 20 | 700 | 310 | 5 | 24,7 | 2,2 | 2,08 | 5,5 | 2,24 | 2,0 | 1,99 | 9,5 | - | - | 2,51 | 14,1 |
| 21 | 420 | 155 | 3 | 74,0 | -0,8 | 0,15 | 118,8 | -0,19 | 76,3 | 0,83 | 203,8 | - | - | -1,76 | 120,0 |
| 22 | 420 | 90 | 2 | 74,0 | -1,0 | -0,3 | 70,0 | -0,9 | 10,0 | 0,16 | 116,0 | -0,4 | 60,0 | -0,68 | 32,0 |

– результаты расчетов по формуле (5) оказались близкими к фактическим величинам укруток лишь в шести случаях; при больших значениях окончательной крутки эта формула дает наибольшие относительные ошибки, особенно когда крутка при скручивании стренг невелика;

– зависимость А.Н. Соловьева, использованная для расчетов в вариантах № 1 и 2, в целом отражает зависимость величины укрутки от величин круток одиночной и крученой пряжи, числа складываемых стренг и линейной плотности пряжи, в то же время необходимость определения коэффициентов пропорциональности, величины которых зависят от числа сложений и линейной плотности пряжи, входящих в нее, усложняет задачу определения укрутки;

– результаты, полученные в вариантах № 1 и 2, в целом уступают результатам, полученным по формуле (15) в варианте №5;

– результаты расчетов в варианте № 5 в подавляющем большинстве случаев являются более предпочтительными в сравнении с другими вариантами; формула, используемая в варианте № 5, позволяет оценивать укрутку крученой пряжи в широком диапазоне величин первой и второй крутки при различном количестве складываемых стренг (от 2 до 6) и различной линейной плотности пряжи; при использовании формулы (15) нет необходимости в проведении предварительного эксперимента с целью определения различных коэффициентов.

ВЫВОДЫ

1. В результате обработки большого количества экспериментальных данных установлены эмпирические зависимости по определению увеличения длины пряжи в результате раскручивания при образовании крученой пряжи и уменьшения длины крученой пряжи в результате совместного скручивания нескольких стренг. На основании этих зависимостей получена эмпирическая формула для определения величины укрутки крученой пряжи.

2. В процессе экспериментальных исследований по определению укрутки различных вариантов крученой ПП пряжи установлено, что полученная формула правильно отражает изменение длины крученой пряжи в зависимости от величины крутки, числа сложений и линейной плотности пряжи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Будников В.И. К вопросу об усадке пряжи при кручении / Научн. -исследоват. тр. – Московский текстильный институт. Кафедра хлопкопрядения / Под общ. ред. Канарского Н.Я. – М.-Л.: Гизлегпром, 1940. Т.8. С.180...192.

2. Соколов Г.В. Вопросы теории кручения волокнистых материалов. – М.: Гизлегпром, 1957.

3. Корицкий К.И. Основы проектирования свойств пряжи. – М.: Гизлегпром, 1963.

4. Корицкий К.И. Инженерное проектирование текстильных материалов. – М.: Легкая индустрия, 1971.

Рекомендована кафедрой переработки химических волокон. Поступила 07.10.03.