

УДК 677.017

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ НИТЕЙ

Т.И. ВИНОКУРОВА, С.М. КИРЮХИН, Е.Ф. ФЕДОРОВА

(Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН,  
Московская государственная текстильная академия им. А.Н. Косыгина)

Хирургическая нить (ХН), используемая для поддержания краев ушитой раны, должна иметь не только высокие прочностные свойства, но и такие деформационные характеристики, которые позволили бы нити соответствовать топографии биологических тканей на всем протяжении времени заживления раны [1].

В [2] с помощью П-образной стойки определяли компоненты полной деформации хирургических нитей при растяжении постоянной нагрузкой, численно равной 25% от разрывной  $P_p$ , которая рекомендуется при определении компонентов деформации текстильных нитей [3].

Однако хирургу при наложении шва часто приходится прикладывать к нити усилие вплоть до 80...90 % [4] от разрывной  $P_{yz}$  нагрузки в узле.

Цель работы заключалась в следующем – выбрать оптимальные значения параметров определения компонентов деформации применительно к ХН.

Исследовались ХН разного состава и структуры диаметром 0,27...0,33 мм: мононити из полипропилена (ПП-моно) и поликапроамида (ПКА); крученые нити из полиэтилентерефталата (ПЭТФ), ПКА, фторлона; плетеные нити из ПЭТФ и ПКА; крученые нити из ПЭТФ с пропиткой на основе фторкаучука (фторэст-1). Характеристики нитей приведены в [2].

Известно, что при длительном воздействии нагрузки волокна и нити обнаруживают меньшую прочность, чем при кратковременном нагружении [5]. Вследствие этого прежде всего необходимо было определить значения критических нагрузок,

которые могут выдержать ХН при растяжении постоянной нагрузкой. Для этого к нитям прикладывали усилия в диапазоне 20...80 % от фактических значений  $P_{yz}$ . ХН выдерживали весь цикл испытаний, если критические нагрузки не превышали 60...70% фактических значений  $P_{yz}$  (или 30...50%  $P_p$ ).

По мере увеличения прилагаемой к нити статической нагрузки быстрообратимые и остаточные деформации ХН возрастили. При этом величины медленнообратимых деформаций (в пределах ошибки опыта) оставались неизменными. Для исследованных образцов значения  $\varepsilon_{mo}$  не превышали 1,6 % и в среднем составляли 1% (~ 10% от полной деформации).

Поскольку для ХН практический интерес представляют величины обратимой (позитивный показатель) и остаточной (негативный показатель) деформаций [2], в

дальних исследованиях при оценке компонентов деформации ХН определяли значения трех показателей: полной деформации и двух ее составляющих – обратимой и остаточной.

Испытания ХН разных видов и типоразмеров подтвердили, что значения их критических нагрузок также находятся в границах 60...70 % фактических величин  $P_{yz}$ . В подавляющем большинстве случаев эти нагрузки были на пределе требований, предъявляемых Европейской Фармакопеей (ЕР) [6] к  $P_{yz}$  ХН ( $P_{yz EP}$ ).

Полученные результаты позволили предложить при определении компонентов полной деформации прикладывать к ХН нагрузки, зависящие от типоразмера нити и численно равные ~ 80%  $P_{yz EP}$  для данного типоразмера (табл.1 – значения постоянных нагрузок для определения компонентов удлинения ХН при растяжении).

Таблица 1

Метрический размер ХН*	Диаметр ХН, мм	Нагрузка, сН
0,1	0,010...0,019	2
0,2	0,020...0,029	8
0,3	0,030...0,039	30
0,4	0,040...0,049	50
0,5	0,050...0,069	80
0,7	0,070...0,099	100
1	0,10...0,14	250
1,5	0,15...0,19	400
2	0,20...0,24	700
2,5	0,25...0,29	1000
3	0,30...0,34	1200
3,5	0,35...0,39	1500
4	0,40...0,49	2000
5	0,50...0,59	3000
6	0,60...0,69	4000
7	0,70...0,79	5000
8	0,80...0,89	6000
9	0,90...0,99	7000

П р и м е ч а н и е. \* Далее для краткости использовано условное обозначение метрического размера ХН в соответствии с Европейской Фармакопеей – ЕР. Например, ХН метрического размера 4 обозначается как ЕР 4.

С использованием постоянных растягивающих усилий, приведенных в табл. 1, исследованы ХН разного состава и структуры отечественного и зарубежного производства. Результаты испытаний несколь-

ких ХН плетеной структуры, характеристики которых приведены в табл. 2, представлены в табл. 3 (характеристики ползучести ХН).

Таблица 2

№ образца	Наименование ХН	Состав и структура ХН	Фирма-производитель, страна	d, мм	$\epsilon_p, \%$	$\epsilon_{yz}, \%$
1	ПЭТФ плетеная	ПЭТФ плетеная	Проектмашдеталь, Россия	0,42	24	12
2				0,61	54	30
3			Север, Россия	0,46	35	22
4				0,63	39	20
5			Медин-Н, Россия	0,47	37	17
6				0,63	40	20
7			Матен, Россия	0,62	26	15
8	Фторлан	ПЭТФ плетеная с покрытием	Медин-Н, Россия	0,22	27	14
9	Flexafil		Pfriemmer-Vigo, Германия	0,23	18	8
10	Ethibond		Ethicon, Великобритания	0,24	12	8
11	Tevdek		Deknatel, Германия	0,24	13	8
12	ПА плетеная	ПА плетеная	Проектмашдеталь, Россия	0,23	35	21
13				0,66	54	34
14			Медин-Н, Россия	0,46	57	33
15	Polyamid		Mylon Slonek, Германия	0,29	22	10
16				0,48	28	15

Таблица 3

Образец	$\epsilon_p, \%$	$\epsilon_{обр}, \%$	$\epsilon_{ост}, \%$	$\epsilon_{ост}/\epsilon_p, \%$	$I \cdot 10^{-4}, \text{МПа}^{-1}$
ПЭТФ плетеные					
1	11	8	3	27	7
2	30	13	17	57	22
3	14	7	7	50	11
4	17	9	8	47	13
5	12	8	4	33	10
6	16	8	8	50	13
7	8,8	4,9	2,9	33	7
ПЭТФ плетеные с покрытием					
8	12	10	2	17	6
9	5	4	1	20	3
10	3	3	-0	-0	2
11	4	3	1	25	2,5
ПА плетеные					
12	17	14	3	18	11
13	29	16	13	45	25
14	20	15	5	25	28
15	7	7	0	0	4
16	8	7	1	12	12

Определены величины компонентов деформации (полной, обратимой и остаточной), а также рассчитана такая характеристика ползучести, как податливость. Поскольку податливость является отношением деформации (в нашем случае – полной деформации) к напряжению в данный момент времени [2], то между податливостью и полной деформацией существует прямая связь. Однако показатель податливости позволяет более точно, чем полная деформация, оценить деформационные свойства ХН, отличающихся по диаметру, но относящихся к одному типоразмеру.

Деформационные свойства отечественных нитей значительно варьируют как от типоразмера к типоразмеру, так и в зависимости от производителя. Плетеные ХН зарубежного производства обеспечивают минимальные значения остаточной деформации или ее полное отсутствие, в сравнении с ХН плетеной структуры отечественного производства, имеющими большие остаточные деформации.

Нанесение покрытия на нить или пропитка многофиламентных нитей различными составами (например, фторкаучуковыми, как у плетеной лавсановой нити

фторлан) позволяют значительно уменьшить остаточные деформации (табл.2).

Полученные значения коэффициентов корреляции между показателями деформационных свойств 37 образцов ХН разного состава и структуры доказывают необходимость определения компонентов полной деформации при оценке качества ХН.

Между разрывным удлинением и компонентами полной деформации ХН существует тесная корреляционная связь ( $r = 0,91 \dots 0,94$ ). В то же время отношения каждого из компонентов деформации к полной деформации не имеют корреляционной связи с разрывным удлинением ( $r = 0,46 \dots 0,53$ ).

Отсутствие прямой зависимости между разрывным удлинением и относительными значениями компонентов полной деформации при растяжении позволяет сделать вывод о целесообразности определения последних при оценке деформационных свойств ХН.

Определение значений компонентов полной деформации при растяжении ХН позволит прогнозировать их поведение в процессе заживления раны, дать рекомендации разработчикам по изменению де-

формационных свойств нитей, а также определить области их использования.

## В И В О Д Ы

Предложены значения параметров для определения компонентов деформации при растяжении ХН, приближенные к реальным условиям их эксплуатации.

## Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Wound closure in the operating theatre. - Melzungen: B.Braun Melsungen AG. – 1986. P.13.
2. Винокурова Т.И., Коваленко О.В., Федорова Е.Ф. // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 1999. № 6. С.12...15.
3. ГОСТ 28890–90. Нити текстильные. Методы определения компонентов полного удлинения при растяжении нитей нагрузкой, меньшей разрывной.
4. Rodeheaver G.T. et al. // Journal of Surgical Research. – 1983. V.35. P.525...530.
5. Кукин Г.Н., Соловьев А.Н., Кобляков А.И. Текстильное материаловедение (волокна и нити). – М.: Легпромбытиздат, 1989. С. 151.
6. European Pharmacopoeia. – Supplement 1997 : 324. P.1569...1573.

Рекомендована кафедрой текстильного материаловедения МГТУ им. А.Н. Косыгина. Поступила 22.05.04.