

УДК 665.238

**ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДИСКРЕТНОЙ ОБРАБОТКИ
ПРИ КИСЛОТНОМ СПОСОБЕ ДОБЫЧИ ШЕРСТНОГО ЖИРА**

**THE USE OF HIGH-ENERGY DISCRETE PROCESSING
IN ACID METHOD FOR THE PRODUCTION OF WOOL GREASE**

А.Н. КУНИК, О.Я. СЕМЕШКО, Т.С. АСАУЛЮК, С.А. МЯСНИКОВ, Ю.Г. САРИБЕКОВА
A.N. KUNIK, O.YA. SEMESHKO, T.S. ASAULYUK, S.A. MYASNIKOV, YUG. SARYBEKOVA

(Херсонский национальный технический университет, Украина)
(Kherson National Technical University, Ukraine)
E-mail: culish.aleksa@yandex.ua.

В статье предложено применение высокоэнергетической дискретной обработки в технологии очистки шерстяного волокна и дальнейшего извлечения шерстного жира из промывных вод кислотным способом. Установлено, что высокоэнергетическая дискретная обработка шерстяного волокна приводит к увеличению выхода шерстного жира и улучшению его качественных характеристик.

The article provides the use of a high-discrete processing wool fiber treatment technology and further extraction of wool grease wash water acidic manner. It was found that high-energy discrete processing.

Ключевые слова: шерстяное волокно, промывка, шерстный жир, высокоэнергетическая дискретная обработка.

Keywords: wool fiber, washing, wool grease, high-energy discrete processing.

Современные требования к водным технологиям производств легкой индустрии определяются технической политикой, основным содержанием которой являются разработка и внедрение мероприятий по совершенствованию водных производственных процессов, входящих в единый технологический процесс и предотвращающий сброс неочищенных сточных вод в открытый водоем.

Специфическим устойчивым загрязнителем стоков фабрик первичной очистки

шерсти является шерстный жир. С одной стороны, он – серьезный загрязнитель воды, создающий в силу своей специфики обширные зоны загрязнения, с другой – служит ценным сырьем для медицинской, пищевой и косметической промышленностей.

При извлечении шерстного жира одновременно решаются две задачи: получение ценного сырья и очистка шерстомойных вод от загрязнений этого вида. Вследствие важности решения данных проблем этим

вопросам посвящено большое количество работ [1...4].

На сегодняшний день доля извлечения шерстного жира из отработанных растворов применяются физико-механические или химические способы [5].

Среди физико-механических способов извлечения шерстного жира наибольшее распространение получили сепараторный (обработка моющих растворов в центробежном поле) и флотационно-сепараторный (флотация моющих растворов) способы [6]. В среднем количество уловленных жиров при использовании данных методов жиродобычи составляет 60...65%. Однако, названные методы имеют ряд недостатков: сложное оборудование, большой расход воды, моющих средств и энергии, низкое качество получаемого этим способом жира-ланолина из-за загрязнения и воздействия на него используемых при мойке химических препаратов.

Химические способы заключаются в обработке моечных растворов различными

химическими реагентами: кислотами, хлорной известью, хлористым кальцием, коллоидными глинами, органическими растворителями [7]. Полнота извлечения жира этими способами достигает 90%, но при этом жир также засорен примесями, моющими средствами, имеет повышенную кислотность. Кроме того, требуется оборудование, устойчивое к воздействию химических веществ.

Согласно данным из [8] образующиеся при мойке шерсти промывные воды содержат грубодисперсные примеси, такие как песок, глина, волокна шерсти, растворенные минеральные соли, в основном хлориды натрия, калия и магния. Органические составляющие промывных вод – это щелочные агенты (мыло, сода, поверхностно-активные вещества), соли жирных кислот, шерстный жир (табл. 1). Следует отметить, что состав промывных вод колеблется в зависимости от сорта обрабатываемой шерсти и режима ее промывки.

Таблица 1

Показатель	Тонкая шерсть	Полутонкая шерсть	Грубая шерсть
Концентрация взвешенных веществ, г/л	15...25	15...17	40...70
Концентрация шерстного жира, г/л	12...20	10...15	1...3
Сухой остаток, г/л	35...50	45	15...75
Зольность сухого остатка, %	35	40	40
Прозрачность, см	0	0	0
pH среды	10...11	9...10	8...10

Учитывая достаточно высокую щелочность и наличие поверхностно-активных веществ, шерстный жир находится в воде в состоянии устойчивой эмульсии, поэтому традиционные методы его извлечения малоэффективны и требуют интенсификации. По мнению авторов, наиболее перспективными в этом отношении являются методы, основанные на применении физического воздействия, в частности, на использовании высокоэнергетической дискретной обработки (ВДО).

Цель данной работы состояла в исследовании эффективности применения ВДО в технологии очистки шерстяного волокна и дальнейшего извлечения шерстного жира из промывных вод кислотным способом.



Рис. 1

Объектом исследования служила непромытая полутонкая мериносовая шерсть с начальным содержанием жира $20,7 \pm 0,7\%$. После предварительной замочки шерстяное волокно промывалось по двухстадийной технологии (рис. 1 – схема очистки шерстяного волокна), которая предусматривает следующую последовательность технологических этапов: предварительно очищенная шерсть поступала в ванну с ВДО ($\tau = 3$ мин), где происходило удаление минеральных и органических загрязнений, разрушение целостности пленки жировых загрязнений на поверхности волокна. Далее шерсть промывали в растворе моющей композиции ($C = 1,5$ г/л, $T=45^\circ\text{C}$), где происходила окончательная очистка от минеральных, органических и жировых примесей. В качестве моющего препарата использовали ранее разработанную нами композицию, включающую сульфанол, рицинокс-80, Синтанол DC-10 и диметилсульфоксид [9].

Остаточное жirosодержание шерсти, очищенной по предложенной технологии, составило $1,63\%$.

Шерстный жир, содержащийся в полученных промывных водах, извлекали кислотным способом жиродобычи [10], для чего шерстомойные воды подкисляли серной кислотой до $\text{pH}=5...3,5$ для разрушения моечной эмульсии. Подкисленную жидкость подогревали до $60...70^\circ\text{C}$, при этом шерстный жир выделялся на поверхности в виде коричневой массы. Находящийся под жиром слой жидкости спускали, а жировую массу обрабатывали в автоклаве с целью отделения грязи и частиц воды.

Физико-химические характеристики полученного шерстного жира (табл. 2) определяли согласно стандартным методам анализа масел, жиров и их производных (ШРАС Commission on Oils, Fats and Derivatives) [11].

Таблица 2

Показатель	Шерсть	
	необработанная	после ВДО
Цвет	темно-коричневый	коричневый
Кислотное число, мг КОН на 1 г жира	50,40	39,20
Число омыления, мг КОН на 1 г жира	134,64	129,03
Эфирное число, мг КОН на 1 г жира	95,44	78,63
Количество глицерина, %	5,22	4,30
Йодное число, г I_2 на 1 г жира	10,15	6,35
pH водной вытяжки	3,50	3,00

Согласно данным, представленным в табл. 2, полученный кислотным способом жир темно-коричневого цвета, имеет высокую кислотность, что подтверждается значением pH и кислотным числом, а также повышенное число омыления, что согласуется с известными данными [10].

При сравнении физико-химических свойств полученных образцов шерстного жира становится очевидным, что ВДО приводит к улучшению его качественных характеристик. Так, при применении ВДО снижаются кислотное число с 50,40 до 39,20 мг КОН на 1 г жира, эфирное число с 95,44 до 78,63 мг КОН на 1 г жира, йодное число жира с 10,15 до 6,35 г I_2 на 1 г жира. Число омыления снижается на 4% (с 134,64

до 129,03 мг КОН), что численно коррелируется показателем количества глицерина в жире.

Следует отметить, что применение ВДО шерсти при кислотном способе жиродобычи приводит к увеличению выхода шерстного жира до 96% по сравнению с количеством жира, полученного из необработанного волокна.

ВЫВОДЫ

1. Установлено, что применение ВДО в технологии промывки шерстяного волокна способствует не только эффективной очистке шерсти, но и значительной интенсификации дальнейшего извлечения шерст-

ного жира из полученных промывных вод кислотным способом.

2. Применение ВДО приводит к улучшению качественных характеристик шерстного жира – снижению кислотного, эфирного, йодного чисел, а также числа омыления.

ЛИТЕРАТУРА

1. Dominguez C., Jover E., Bayona J.M., Erra P. Effect of the carbon dioxide modifier on the lipid composition of wool wax extracted from raw wool // Analytica Chimica Acta. – №477, 2003. P. 233...242.

2. Lopez-Mesas M., Carrillo F., Crespi M. Micro-wave enhanced extraction of wool wax from solid wool scour wastes // Analytica Chimica Acta. – №494, 2003. P. 255...260.

3. Sengupta A., Behera J. Comprehensive view on chemistry, manufacturing & applications of lanolin extracted from wool pretreatment // American Journal of Engineering Research. – Vol. 3, Issue 7, 2014. P.33...43.

4. Ахатова З.С. Извлечение шерстного жира из промывных вод шерсти в лабораторных условиях электродиализным способом // Химический журнал Казахстана. – 2004, №4. С. 151...154.

5. Мороз А.Н., Черенков А.Д. Анализ способов извлечения шерстного жира из сточных вод фабрик первичной обработки шерсти // Вестник НТУ "Харьковский политехнический институт". – 2011, №12. С. 146... 151.

6. Васильева Л.Г., Тимошенко Н.К. Шерстный жир – ланолин // Сырье и технология. – Волгоград: Химпром, 2002.

7. The Lanolin Book: edited by U. Hoppe. – Hamburg: published by Beiersdorf AG, 1999.

8. Типовой технологический режим первичной обработки шерсти. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1983.

9. Саребекова Ю.Г., Семешко О.Я., Ермолаева А.В. Инновационная технология обработки шерстяного волокна // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 2013, №3. С. 79...83.

10. Гусев Е.В. Сырье для шерстяных и нетканых изделий и первичная обработка шерсти. – М.: Легкая индустрия, 1977.

11. Dieffenbacher A., Pocklington W.D. Standard Methods for the Analysis of Oils, Fats and Derivatives:

1st Supplement to the 7th Revised and Enlarged Editions. - Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1992.

REFERENCES

1. Dominguez S., Jover E., Bayona J.M., Erra R. Effect of the carbon dioxide modifier on the lipid composition of wool wax extracted from raw wool // Analytica Chimica Acta. – №477, 2003. P. 233...242.

2. Lopez-Mesas M., Carrillo F., Crespi M. Micro-wave enhanced extraction of wool wax from solid wool scour wastes // Analytica Chimica Acta. – №494, 2003. P. 255...260.

3. Sengupta A., Behera J. Comprehensive view on chemistry, manufacturing & applications of lanolin extracted from wool pretreatment // American Journal of Engineering Research. – Vol. 3, Issue 7, 2014. P.33...43.

4. Ахатова З.С. Извлечение шерстного жира из промывных вод шерсти в лабораторных условиях электродиализным способом // Химический журнал Казахстана. – 2004, №4. С. 151...154.

5. Moroz A.N., Cherenkov A.D. Analiz sposobov izvlechenija sherstnogo zhira iz stochnyh vod fabrik pervichnoj obrabotki shersti // Vestnik NTU "Har'kovskij politehnicheskij institut". – 2011, №12. S.146...151.

6. Vasil'eva L.G., Timoshenko N.K. Sherstnyj zhir – lanolin // Syr'e i tehnologija. – Volgograd: Himprom, 2002.

7. The Lanolin Book: edited by U. Hoppe. – Hamburg: published by Beiersdorf AG, 1999.

8. Tipovoj tehnologicheskij rezhim pervichnoj obrabotki shersti. – M.: CNIITJellegprom, 1983.

9. Saribekova Ju.G., Semeshko O.Ja., Ermolaeva A.V. Innovacionnaja tehnologija obrabotki sherstjanogo volokna // Izv. vuzov. Tehnologija tekstil'noj promyshlennosti. – 2013, №3. S. 79...83.

10. Gusev E.V. Syr'e dlja sherstjanyh i netkanych izdelij i pervichnaja obrabotka shersti. – M.: Legkaja industria, 1977.

11. Dieffenbacher A., Pocklington W.D. Standard Methods for the Analysis of Oils, Fats and Derivatives: 1st Supplement to the 7th Revised and Enlarged Editions. - Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1992.

Рекомендована кафедрой химических технологий, экспертизы и безопасности пищевой продукции. Поступила 24.04.16.